

Haponkestävien ruuvien kiristysmomentit MM- kierre kiristysarvot max. +/- 5%

Kierre M	d mm	P mm	A s mm ²	A			F ja C		
				50	70	80	45 / 50	60 / 70	80
1,6	1,6	0,35	1,27	0,057	0,12	0,16	0,068	0,11	0,17
2	2	0,4	2,07	0,11	0,25	0,33	0,14	0,22	0,35
2,5	2,5	0,45	3,39	0,23	0,50	0,66	0,28	0,45	0,7
3	3	0,5	5,03	0,41	0,87	1,2	0,48	0,79	1,2
3,5	3,5	0,6	6,78	0,64	1,4	1,8	0,76	1,3	2,0
4	4	0,7	8,78	1,0	2,0	2,7	1,1	1,9	2,9
5	5	0,8	14,2	1,9	4,1	5,4	2,3	3,7	5,8
6	6	1	20,1	3,3	7,0	9,3	3,9	6,3	9,9
8	8	1,25	36,6	7,8	17	22	9,3	15	24
10	10	1,5	58	15	33	44	18	30	47
12	12	1,75	84,3	27	57	76	32	52	82
14	14	2	115	43	91	121	51	83	130
16	16	2	157	65	140	187	78	127	199
18	18	2,5	192	91	195	260	108	178	277
20	20	2,5	245	127	273	364	152	249	388
22	22	2,5	303	171	367	490	204	335	523
24	24	3	353	220	472	629	262	430	671
27	27	3	459	318	682	909	379	621	969
30	30	3,5	561	434	930	1240	517	848	1320
33	33	3,5	694	585	1250	1670	697	1140	1780
36	36	4	817	755	1620	2160	899	1470	2300
39	39	4	976	969	2080	2770	1150	1890	2950

Os=Rel tai Rp0.2 N/mm ² nimellismyötöraja	210	450	600	250	410	640
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----