

Haponkestävien ruuvien kiristysmomentit UNC- kierre kiristysarvo max. +/- 5%

Kierre UNC	d mm	P mm	A s mm ²	A			F ja C		
				50	70	80	45 / 50	60 / 70	80
1/4	6,35	1,270	20,5	3,6	7,7	10	4,3	7,0	11
5/16	7,938	1,411	33,8	7,3	16	21	8,7	14	22
3/8	9,525	1,588	50,0	13	28	37	15	25	39
7/16	11,112	1,814	68,6	20	44	59	24	40	62
1/2	12,7	1,954	91,5	31	66	89	37	60	94
9/16	14,288	2,117	117	44	95	127	53	87	135
5/8	15,875	2,309	146	61	131	175	73	120	187
3/4	19,05	2,540	216	108	231	308	128	210	328
7/8	22,225	2,822	298	172	369	493	205	337	525
1	25,4	3,175	391	258	553	737	307	504	787
1 1/8	28,575	3,629	492	366	784	1050	436	715	1120
1 1/4	31,75	3,629	625	511	1090	1460	608	997	1560
1 3/8	34,925	4,233	745	674	1440	1930	802	1320	2050
1 1/2	38,1	4,233	907	887	1900	2530	1060	1730	2700

Os=ReI tai Rp0.2 N/mm ² nimellismyötöraja	210	450	600	250	410	640
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----