

Teräsruuvin kiristysmomentit UNF- kierre kiristysarvo max. +/- 5%

Kierre UNF	d mm	P mm	A s mm ²	4.6	5.8	8.8	10.9	12.9
Nr.4	2,845	0,529	4,26	0,33	0,62	0,99	1,4	1,8
Nr.5	3,175	0,577	5,36	0,46	0,86	1,4	2,0	2,4
Nr.6	3,505	0,635	6,55	0,62	1,2	1,9	2,6	3,3
Nr.8	4,166	0,706	9,50	1,1	2,0	3,2	4,5	5,6
Nr.10	4,826	0,794	12,90	1,7	3,1	5,0	7,1	8,8
Nr.12	5,486	0,907	16,64	2,5	4,6	7,4	10	13
1/4	6,35	0,907	23,5	3,9	7,3	12	17	21
5/16	7,938	1,058	37,5	7,8	14	23	33	41
3/8	9,525	1,058	56,7	14	26	41	59	73
7/16	11,112	1,27	76,6	22	41	66	93	115
1/2	12,7	1,27	103	33	62	99	141	175
9/16	14,288	1,411	131	47	88	142	201	250
5/8	15,875	1,411	165	66	122	197	279	347
3/4	19,05	1,588	241	115	213	344	486	606
7/8	22,225	1,814	329	182	339	547	772	963
1	25,4	2,117	428	271	505	814	1150	1430
1 1/8	28,575	2,117	552	390	726	1170	1660	2060
1 1/4	31,75	2,117	692	540	1000	1620	2290	2850
1 3/8	34,925	2,117	848	723	1350	2170	3070	3820
1 1/2	38,1	2,117	1020	945	1760	2840	4000	5000

Rel tai Rp0.2 N/mm ² nimellismyötöraja	248	393	634	896	1117
---	-----	-----	-----	-----	------